



# IMPRIMACION YESO PINTURA AL SILICATO

## FORMATO DE VENTA

15L, 4L

## DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato TKROM-SIL. Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando los yesos muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior  
Enlucidos de yeso  
Paredes de yeso

## PROPIEDADES

- Permeabilidad al vapor de agua
- Gran transpiración del soporte
- Muy buena adherencia
- Fácil de aplicar
- Poder consolidante

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido	
Color	Blanquecino	
Densidad	1,00 ± 0,03 g/ml	UNE- EN ISO 2811-1
Viscosidad	2 ± 3 Pa·s (20rpm, R3)	ASTM D 2196-10
Sólidos en volumen	12 ± 2%	UNE-EN ISO 23811
COV	< 30 g/L Valor máximo permitido por la UE: 30 gr/L	2004/42/II A clasificación (h)

<b>Rendimiento teórico</b>	11 - 13 m <sup>2</sup> /L	
<b>Tiempos de secado</b>	<b>Secado al tacto</b>	1 hora
<b>Tiempo de repintado</b>	24 h mínimo	
<b>Dilución</b>	Listo al uso	
<b>Limpieza</b>	Agua	

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### GENERALIDADES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos.

### SUPERFICIES DE YESO NUEVAS

Asegúrese de que el soporte esté bien limpio, seco y con el intervalo de tiempo de maduración al aire necesario (mínimo 3 semanas) y aplicar.

### SUPERFICIES YA PINTADAS

No es adecuado para este tipo de superficies.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

<b>Temp. Substrato</b>	Min. + 5°C / Max. + 35°C
<b>Temperatura Ambiente</b>	5°C / 35°C
<b>Punto de Rocío</b>	La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

## SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACION	IMPRIMACION YESO PINTURA AL SILICATO	11-13 m <sup>2</sup> /L	Listo al uso	1
ACABADO	TKROM PINTURA AL SILICATO TKROM SIL	6-8 m <sup>2</sup> /L	<10% CON IMP. CEMENTO PINTURA AL SILICATO	2 o 3

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

<b>Preparación del producto:</b>	Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
<b>Método de aplicación:</b>	Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless.

## DATOS ADICIONALES

### Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: NO PELIGROSO. CODIGO LER: 080112

### Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 12 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

### Partida Arancelaria

Código TARIC: 3209 90 00

### Nota

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.